



## **PRINTMETALIC PE**

### **Descripción**

Pasta especialmente formulada para la estampación con pigmentos metálicos, tipo purpurinas. Libre de formaldehído.

### **Propiedades**

Pasta preparada para la adición posterior de purpurinas.

PRINTMETALIC PE, está especialmente formulado para minimizar los problemas de oxidación de las purpurinas, por lo que permite prolongar el tiempo de stock de la pasta preparada.

Confiere un tacto muy suave.

Libre de formaldehído

No altera el brillo. Buena elasticidad.

Buena solidez al frote y a los tratamientos en húmedo. Excelente estabilidad mecánica.

### **Aplicación**

Por su reología y viscosidad, puede aplicarse en máquina plana y rotativa, utilizando para ello moldes de malla adecuada. Por ejemplo: En plana 39- 43 hilos/cm<sup>2</sup> monofilamento y 60-80 mesh en rotativa. La cantidad de pigmento metálico o purpurina depende del efecto deseado y del tamaño de partícula de esta. Cantidad recomendada: 10% Purpurina

### **Fijado**

El artículo una vez estampado y seco se trata durante: 3-4 MINUTOS A 140-150 °C

Este tratamiento es imprescindible para obtener la máxima solidez.

### **Seguridad y Manipulación**

Las medidas de seguridad que deben tomarse en el uso y manipulación de los productos se detallan en las fichas de seguridad, específica para cada producto y que tenemos a su disposición.

### **Almacenaje**

Utilizable dentro de un periodo de 12 meses a partir de la fecha de fabricación cuando el producto haya sido almacenado en condiciones consideradas normales evitando temperaturas extremas (inferiores a 5°C o superiores a 35°C) y se haya mantenido el envase sellado en origen.

*Recomendamos que los clientes hagan sus propias pruebas para evaluar si el producto satisface sus necesidades. It is always recommended that the customers do their own trials to evaluate if the product satisfy their needs.*