



**GLOBAL
MANAGING**

GLOBALCHEM[®] Screen printing, PAD printing
and flexographic industries products

Data sheet

PLASTISOL BLANCO AS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tinta plastisol libre de ftalatos para estampación textil.

Adecuado para estampar sobre tejidos de poliéster o tejidos mixtos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Buena opacidad.
- Brillo alto.
- Buena elasticidad.
- Curado instantáneo rápido.
- Polimerización a 150°/160°C durante 2-3 minutos.
- Libre de ftalato.

PREPARACIÓN

Listo para usar.

Mezclar bien y homogeneizar antes de usar.

Verifique la viscosidad según el diseño y el proceso de impresión.

Añadiendo un 10% de un aditivo se puede reducir la temperatura de polimerización a 120/130°. El aditivo también ayuda a aumentar la solidez al lavado en tejidos especiales.

APLICACIÓN

Para lograr la mejor opacidad y brillo, recomendamos ajustar el fuera de contacto y la presión de la escobilla de goma.

PLASTISOL BLANCO AS se puede imprimir hasta 77 mesh.

Sugerimos utilizar la emulsión **MULTIQUEL A**.

POLIMERIZACIÓN

PLASTISOL BLANCO AS debe curarse a 150/160°C durante 2-3 minutos.

LIMPIEZA

Sugerimos lavar pantallas y herramientas con disolvente.

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- Siempre es mejor probar el rendimiento del producto antes de iniciar la aplicación en producción.
- Controlar siempre la temperatura de curado; solo un curado apropiado puede permitir la fusión completa de la tinta y así lograr el resultado final requerido.
- Las tintas plastisol no resisten la limpieza en seco, la decoloración y el planchado.

Antes de utilizar el producto lean la ficha de seguridad, SDS

Recomendamos que los clientes hagan sus propias pruebas para evaluar si el producto se ajusta a sus necesidades.

Before using the product, read the safety data sheet, SDS.

It is always recommended that the customers do their own trials to evaluate if the product suits their needs.

GLOBAL MANAGING S.L.U – Factory address: POL. IND. MOGENT Av. Mogent, 40 08450 Llinars del Vallès (Barcelona) SPAIN – EU

www.globalprix.com +34 932 49 69 49