La solidez a la luz se ha medido en una cobertura del 100% y del 10%. En ciertos casos, cuando se ha aplicado un pretratamiento químico a la tela o se ha saturado de color, el sustrato puede funcionar mejor en las pruebas de solidez después del lavado. La limitación de tinta optimizada y la generación de perfiles de color limitarán este requisito.

Opal SB

Product	Light		Water (severe)		Washing (60°)		Persp. (acid)		Persp. (alkali)		Rubbing (dry)	Rubbing (wet)
	100%	10%	ch.	st.	ch.	st.	ch.	h.	ch.	st.		
Opal SB Yellow	6-7	5-6	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5
Opal SB Magenta	6	6	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5
Opal SB Light Magenta	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5
Opal SB Cyan	5	5	4	4-5	4	4-5	4	4-5	4	4-5	4	4-5
Opal SB Light Cyan	5	4-5	4	4-5	4	4-5	4	4-5	4	4-5	4	4-5
Opal SB Black	6	4-5	5	5	5	5	5	5	5	5	4-5	4-5
Opal SB Light Black	5	4-5	5	5	5	5	5	5	5	5	4-5	4-5
Opal SB Super Light Black	4-5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4-5	4-5
Opal SB Yellow Fluo	4		4-5	4	4-5	4-5	4	4-5	4-5	5	4-5	4-5
Opal SB Red Fluo	5		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
Opal SB Cyan Fluo	7	7	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4-5

Opal SC

Product	Light		Water (severe)		Washing (60°)		Persp. (acid)		Persp. (alkaline)		Rubbing (dry)	Rubbing (wet)
	IISO 105 / B02		ISO 105 / E01		ISO 105 / C03		ISO 105 / E04		ISO 105 / E04		ISO 105 / X12 ch./st.	ISO 105 / X12 ch./st.
	100%	10%	ch.	st.	ch.	st.	ch.	h.	ch.	st.		
Opal SC Yellow	6+	6	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
Opal SC Magenta	6	6	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
Opal SC Cyan	6	6	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5
Opal SC Black	6+	6	4-5	4	4-5	4	4-5	4	4-5	4	4	4-5
Opal SC Yellow Fluo	4		4-5	4	4-5	4-5	4	4-5	4-5	5	4-5	4-5
Opal SC Red Fluo	5		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
Opal SC Blue Fluo	7	7	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4-5